

Nom du produit Innoline pour extérieur

No Fiche 398-026

FAMILLE DE PRODUIT DESCRIPTION

Apprêt extérieur

Apprêt pour revêtement extérieur en MDF et autres substrats

USAGE PRÉVU

Le 398-026 est formulé pour être appliqué sur des substrats de MDF et HDF utilisés pour la fabrication de revêtements extérieurs. Il peut aussi être appliqué sur des substrats de bois massif.
Le 398-026 augmente de façon importante la résistance à l'eau.
Avantageusement appliqué avec un équipement "vacuum coater"

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Couleur Blanc cassé

Lustre 5% à 60 degré

% de matières solides par volume 39%

Épaisseur de feuil recommandée 2 mils à 4 mils sec

Viscosité 60 - 62 Ku Ajustable selon l'application

Rendement théorique 625 pi. car./gal. pour un feuil sec de 1 mil

Rendement pratique Tenir compte des coefficients de perte appropriés selon le mode d'application.

Temps de séchage (75°F 50% humidité relative)

Sec au toucher
10 Minutes

Sec pour manipuler
60 Minutes

Sec à coeur
24 Heures

Délai de recouvrement par les finitions recommandées

Minimum: 60 Minutes

Maximum: N/D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le 398-026 est un excellent apprêt extérieur. Il peut être utilisé sur différents substrats de bois et de dérivés de bois afin d'augmenter la résistance à l'eau du substrat et du système de finition.

Le 398-026 est formulé pour sceller efficacement les surfaces. Son pouvoir opacifiant est faible, l'opacité n'est pas un bon indicateur pour déterminer si l'épaisseur du feuil est suffisante. Toujours mesurer le feuil humide et s'assurer d'obtenir une épaisseur entre 5 mils et 7 mils.

Dans certains cas, un léger brossage ou sablage de la couche d'apprêt avant d'appliquer les couches de finition augmente la performance du système de finition.

Lorsqu'utilisé en usine, le 398-026 peut être séché en utilisant différents types de fours. Consulter les services techniques de Laurentide Industriel.

Le 398-026 n'est pas conçu pour être exposé sans couche de finition. Les produits apprêtés avec le 398-026 doivent être recouverts par les couches de finition pour obtenir la meilleure performance.

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

Peut être recouvert par les finis commerciaux et industriels à base d'eau et par les finis alkyde de type domestique.

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Point d'éclair N/D

Poids du produits 1 litre = 1.304 kg

COV	60 g/l	
DONNÉES SUR L'APPLICATION		
Mélange et ratio	N/A	
Durée de vie du mélange	N/D	
Pistolage sans air	Recommandé	Buse 0,011" à 0,015" Pression du liquide 1500 à 2000 psi
Pistolage pneumatique	Recommandé	Buse 1,8 mm Pression du liquide 10 à 15 psi Atomisation 40 à 50 psi
Application électrostatique	Non-recommandé	
Autre équipement	Vacuum coater, curtain coater, brush coater	
Diluant	Eau maximum 3% par volume	
Consignes pour interruption de production	Rincer les équipements à l'eau claire	
Produit de nettoyage	Eau ou mélange eau/acétone 1/1.	
Consignes de nettoyage	Rincer abondamment les équipements avec de l'eau tiède ou mélange eau/acétone 1/1	
PRÉPARATION DE SURFACE	Les surfaces doivent être sèches et propres sans traces d'huile ou de graisse. Dépoussiérer les surfaces et enlever les particules lâches avant l'application.	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	Le produit est destiné à un usage industriel. Toute activité impliquant l'utilisation de ce produit et la disposition de déchets de procédés doit être faite en conformité avec les normes et réglementations nationales en vigueur concernant la santé, la sécurité et l'environnement.	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	Consultez attentivement la fiche signalétique fournie par Société Laurentide Inc. avant l'utilisation de ce produit.	
ENTREPOSAGE	Garder dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Ne pas exposer aux rayons du soleil ou à des sources de chaleur intenses.	
LIMITE DE RESPONSABILITÉ	Les données ci-haut mentionnées sont fournies par Société Laurentide Inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, promesse ou garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit ci-haut identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications ci-haut mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Société Laurentide Inc. La responsabilité de Société Laurentide inc. est limitée au remboursement d'un produit défectueux.	
DATE DE MISE A JOUR	2017-07-17	