

Nom du produit Innoprep 40

No Fiche 384-040

FAMILLE DE PRODUIT DESCRIPTION

Promoteur d'adhésion

Promoteur d'adhésion à base de solvant pour polypropylène et autres substrats à faible énergie.

USAGE PRÉVU

À utiliser sur composantes architecturales extérieures en polypropylène sous le système de peinture Uraqua

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Couleur transparent

Lustre N/D

% de matières solides par volume 9%

Épaisseur de feuil recommandée entre 0.2 et 0.5 mils sec (une épaisseur excessive ne performera pas bien)

Viscosité 10 sec Ford cup #4

Rendement théorique N/D

Rendement pratique Tenir compte des coefficients de perte appropriés selon le mode d'application.

Temps de séchage (75°F 50% humidité relative)

Sec au toucher
30 Minutes

Sec pour manipuler
30 Minutes

Sec à coeur
30 Minutes

Délai de recouvrement par les finitions recommandées

Minimum: 30 Minutes

Maximum: 8 Heures

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce produit permet d'atteindre une excellente adhésion des couches de peintures subséquentes en conditions sèches et humides. Il sèche rapidement et permet d'être recouvert dans un délai court.

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

Ce produit a été conçu pour être utilisé sous la couche de finition Uraqua pour les composantes de portes et de fenêtres mais peut aussi être utilisé sous le produit Innocryl sur du revêtement extérieur en polypropylène.

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Point d'éclair se référer à la fiche signalétique du produit

Poids du produits 1 litre = 0.87 kg

COV 790 g/l

DONNÉES SUR L'APPLICATION

Mélange et ratio non applicable

Durée de vie du mélange N/D

Pistolage sans air Recommandé appliquer une couche mouillée

Pistolage pneumatique Recommandé

Application électrostatique Non-recommandé

Autre équipement N/D

Diluant	N/D
Consignes pour interruption de production	Bien rincer les équipements en utilisant le diluant à laque 510-105.
Produit de nettoyage	Diluant à laque 510-105, éviter les solvants recyclés.
Consignes de nettoyage	Rincer et laver les équipements avec le diluant à laque 510-105.
PRÉPARATION DE SURFACE	La surface doit être nettoyée avec de l'acétone (498-019) ou avec le nettoyeur Innoprep 056 (498-056) de Laurentide. La surface doit être exempte de poussière et de tout autre contaminant telle que la graisse, l'huile, le silicone, etc.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	Le produit est destiné à un usage industriel. Toute activité impliquant l'utilisation de ce produit et la disposition de déchets de procédés doit être faite en conformité avec les normes et réglementations nationales en vigueur concernant la santé, la sécurité et l'environnement.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	Consultez attentivement la fiche signalétique fournie par Société Laurentide Inc. avant l'utilisation de ce produit.
ENTREPOSAGE	Le produit est inflammable et doit être entreposé loin des sources de chaleur. Le produit vendu en canette est sous pression, il doit aussi être entreposé loin des sources de chaleur.
LIMITE DE RESPONSABILITÉ	Les données ci-haut mentionnées sont fournies par Société Laurentide Inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, promesse ou garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit ci-haut identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications ci-haut mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Société Laurentide Inc. La responsabilité de Société Laurentide inc. est limitée au remboursement d'un produit défectueux.
DATE DE MISE A JOUR	2016-06-28