

CANADIEN

Laurentide 



Peinture latex intérieure / extérieure Fini satin

Type	Latex
Niveau de lustre	Satin / 7% - 15% (85°)
Viscosité	95 - 100 UK.
Recouvrement	200 m ² (2156 pi ²) / 18,9L
Nettoyant/diluant	Eau
Format disponible	18,9 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 min. Recouvrir : 4 heures ¹
Concentration de solide	Par poids : 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)

Couleurs

○ 7181 - 10	BLANC CLASSIQUE
○ 7181 - 15	BEIGE CLAIR
○ 7181 - 50	IVOIRE
○ 7181 - 36	SABLE DORÉ
○ 7181 - 58	CORAIL DOUX
○ 7181 - 55	TERRACOTTA
○ 7181 - 07	ARGILE ROUGE
○ 7181 - 05	ROUGE OASIS
○ 7181 - 46	TERRE BRÛLÉE
○ 7181 - 66	GRIS URBAIN
○ 7181 - 48	GREIGE NATUREL
○ 7181 - 74	GRIS CLASSIQUE
● 7181 - 99	ONYX

Description

Peinture pour l'intérieur et l'extérieur, lustre satin de première qualité pouvant être utilisée dans la plupart des pièces de la maison: les murs et les plafonds.

Coloration**

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. **Les couleurs reproduites sur papier peuvent varier des couleurs réelles peintes.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante. Éviter le gel.

¹Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hauts mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct. Ne pas utiliser cette peinture pour la salle de bain, la toiture, le patio ou le plancher. Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture pour un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

Gypse neuf ou plâtre : Appliquer un apprêt scelleur au latex.

Bois nu (résineux) : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...).²

Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre deux couches non diluées pour un meilleur résultat.

Ce produit est recyclable. Ne pas jeter la peinture ni les résidus dans les ordures ménagères ou dans les égouts. Apporter les restes de produit et les contenants à un point de collecte ou à un centre de gestion des déchets autorisé, selon les ressources disponibles localement.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.



Peinture latex intérieure / extérieure Fini satin

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : Appliquer un apprêt de transition.²

Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer ce produit tel quel.

Conditions d'application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches doivent être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Prévoir un intervalle d'au moins 4 heures entre chaque couche, en fonction des conditions d'application et du climat. Appliquer la peinture lorsque la température se situe entre 15 °C et 35 °C et que l'humidité relative est inférieure à 85 %. Éviter d'appliquer en plein soleil ou sur des surfaces très chaudes ou exposées. Pour les journées très chaudes, il est recommandé d'appliquer la peinture en début de matinée ou en fin d'après-midi, lorsque le soleil est plus bas, afin d'éviter l'évaporation trop rapide et les marques de reprise. Ces conditions assurent un séchage uniforme et un fini optimal.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU
- Consignes pour interruption de production: Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.

²Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies par Peinture Laurentide à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Peinture Laurentide et la maison mère Société Laurentide inc.

- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremlin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivant info@peinturelaurentide.com ou de consulter notre site Internet au peinturelaurentide.com pour de plus amples informations.