

Peinture Laurentide

DUROTONE^{MD}

Latex
INTÉRIEUR

Application
facile

Le choix des experts
en peinture

291-060 DUROTONE

Latex acrylique, intérieur, fini coquille d'oeuf, faible COV



Type	Acrylique
Niveau de lustre	8-12 % (60°), 15-25 % (85°)
Fini	Coquille d'oeuf
Viscosité	95-105 U.K.
Recouvrement	10 à 14 m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	18,9 L
Délai de séchage	Toucher : 30 à 60 minutes ¹ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 32 à 38 % Par poids : 40 à 48 %
COV	< 5 g/l
Couleur	291-060 Blanc absolu

Description

Peinture au fini coquille d'oeuf de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Très adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et d'odeur très légère. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est lavable et résistante au frottement et à la moisissure.

Coloration

Ne pas colorer ce produit, car cela pourrait altérer la qualité.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Mise en garde

Craint le gel.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale,

la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer un apprêt-scelleur pour une adhésion optimum.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche d'alkyde existante a un fini mat; Appliquer une couche de fond latex, mais si le fini est lustré, poncer la surface avec un papier sablé No. 120 ou No. 220 et Laver pour enlever toute trace de résidus. Ceci permettra l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc. et la maison mère Société Laurentide inc.

Peinture Laurentide

DUROTONE^{MD}

Latex
INTÉRIEUR

Application
facile

Le choix des experts
en peinture

291-060 DUROTONE

Latex acrylique, intérieur, fini coquille d'oeuf, faible COV



Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour application avec un système sans air (airless) utiliser telle quelle. Ne jamais appliquer en-dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Application au fusil

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable. Il est important de diluer le produit de 5% à 8% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- Viscosité recommandée: Minimum de 75-80 KU
- Consignes pour interruption de production: Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.
- Produit nettoyage: Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- Temps de séchage: sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremlin: Minimum de 06xx.

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco: Model RAC X 213 à 617

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Garantie limitée

Le fabricant garantit la performance de ce produit s'il est utilisé et appliqué conformément aux instructions et informations techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'applications ou sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie n'est donnée. Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne couvre pas les frais de manutention et les frais de main-d'œuvre encourus.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivant info@peinturelaurentide.com ou de consulter notre site Internet au peinturelaurentide.com pour de plus amples informations.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc. et la maison mère Société Laurentide inc.

